

仕 様 書

耐候性大型土のう袋、フレコンバック性能仕様

| 耐用年数 | 耐候性試験暴露時間 (時間) J I S L-1096準拠 | 耐候性試験後の引張強度 (N/30mm) J I S L-1096準拠 | | 対抗試験後の外観 | 透水性 (cm/s) J I S A1218準拠 |
|-------|-------------------------------------|---|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | 縦方向 | 横方向 | | |
| 1年耐用品 | 200 | 縦方向 | 横方向 | 変形等の異常 がないこと | 透水が認めら れないこと |
| | | 1,350以上 | 1,350以上 | | |

耐候性素材・形態仕様（容量は1m³、最大充填質量は20kN以上とする。）

| 素 材 | 色(本体、吊りベルト) | ラミネート加工 | 本体の大きさ | 注入口 | 糸の太さ |
|---------|-------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------|
| ポリエチレン製 | 指定なし | 両面 | 直径1,100mm | 直径1,100mm | 2200 d t インチ当たり 縦12本、横13本 |
| | | | 高さ1,100mm | 高さ750mm | |

| 品 目 | 寸 法 仕 様 |
|---------------|--|
| インナー袋(遮水100%) | 厚0.08mm×1190/W2340×H2900 LL(低密度ポリエチレン) 静電防止剤入り 折込袋(ガセット仕様) |

上記の条件を満たすもの（土のう袋、フレコンバックどちらでも可）とする。※国産品とする。